

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-nibofloor-pk-elastic-klej-hybrydowy-do-mozaiki-parkietu-klepkowego-p-80.html>

Bostik NIBOFLOOR PK ELASTIC - klej hybrydowy do mozaiki, parkietu klepkowego

Dostępność

Wycofany

Kod EAN

4008373115860

Producent

Bostik

Opis produktu

Klej hybrydowy do mozaiki, parkietu klepkowego - Bostik NIBOFLOOR PK ELASTIC szczególne właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalnika, silikonów i izocjanatów
- gotowy do użycia - bez mieszania
- dobry stan żeberek kleju (odlew kleju)
- bez wody - nie powoduje pęcznienia drewna po wyłożeniu
- bez zapachu
- utwardzający się elastycznie - wyrównuje pęcznienie i kurczenie drewna
- uniwersalny i bezpieczny w zastosowaniu

Klej do mozaiki, parkietu klepkowego - Bostik NIBOFLOOR PK ELASTIC nie zawierający rozpuszczalnika klej jedno składnikowy do elastycznego klejenia mozaiki, parkietu klepkowego, parkietów gotowych, parkietu masywnego, większości parkietów egzotycznych, parkietu z lamelek o wysokich kantach i bruku drewnianego typu RE według DIN 68702 oraz laminatów na chłonnych i niechłonnych podłożach jak np. jastrychach cementowych, jastrychach anhydrytowych i na wyszpachlowanych odpowiednimi masami szpachlowymi podłożach.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami („Prace związane z parkietem” DIN 18356) oczyszczone, suche, niezarysowane, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie i fachowo przygotowane do wykładania parkietu.

Jastrych cementowy przy klejeniu bezpośrednim:

Wyszlifowany jastrych cementowy odkurzyć dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Warstwy gruntowej nie stosować.

Jastrych anhydrytowy przy klejeniu bezpośrednim:

Jastrych anhydrytowy według aktualnych wskázówek BEB wyszlifować i następnie odkurzyć dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Warstwy gruntowej nie stosować.

Jastrych asfaltu lanego przy klejeniu bezpośrednim:

Nowe, dobrze posypane piaskiem jastrychy lanego asfaltu odkurzyć dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Warstwy gruntowej nie stosować.

Stare, jastrychy lanego asfaltu gruntować NIBOGRUND E 30 i następnie w świeżym stanie posypać piaskiem kwarcowym.

Jeżeli wyżej wymienione podłoża nie odpowiadają normie gładkości według DIN 18202 „Tolerancja w budowie wysokiej” trzeba przygotować je odpowiednimi warstwami gruntującymi i masami szpachlowymi.

Sposób użycia:

NIBOFLOOR PK ELASTIC rozprowadzić równomiernie po podłożu przy pomocy szpachli ząbkowanej, elementy parkietu / laminatu natychmiast włożyć w klej i dokładnie wystukać. Plamy kleju na parkiecie usunąć np. woskiem. Przy układaniu parkietu należy cały czas zwracać uwagę na zalecenia producentów parkietu i laminatu, szczególnie na warunki przerobu i

możliwość klejenia wykorzystanego parkietu lub laminatu.