

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-nibofloor-pu-60-poliuretanowy-klej-do-parkietow-p-775.html>BRAK
ZDJĘCIA

Bostik Nibofloor PU 60 - poliuretanowy klej do parkietów

Cena brutto	252,15 zł
Cena netto	205,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod EAN	5902232637618
Producent	Bostik

Opis produktu

Bostik Nibofloor PU 60 - poliuretanowy klej do parkietów jest uniwersalnym, dwuskładnikowym klejem do podłóg drewnianych. Nie zawiera rozpuszczalników, żywic epoksydowych i wody.

Do klejenia parkietów mozaikowych, parkietów litych, parkietów wielowarstwowych, desek litych, mozaiki przemysłowej, 10 mm lamelek oraz bruku drewnianego.

RODZAJE POWIERZCHNI

Jastrych cementowy i anhydrytowy, masa szpachlowa i samopoziomująca, podłoga kamienna, podłoże metalowe. Nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne i suche, czyste, odtłuszczone, bez środków antyadhezyjnych. Należy sprawdzić wilgotność metodą CM. Dla jastrychów cementowych wilgoć szczątkowa powinna wynosić do 2%, a z ogrzewaniem podłogowym do 1,8%; dla jastrychów anhydrytowych do 0,5%, a ogrzewanych do 0,3% (wg pomiaru metodą CM). Jeśli podłoże nie posiada odpowiedniej wilgotności, w zależności od jej poziomu należy użyć środka gruntującego jako bariery do odcinania wilgoci szczątkowej Renoground PU Rapid lub Eponal 336 z piaskiem kwarcowym. Wilgotność drewna zgodnie z normą EN 13226-13227 powinna wynosić od 7% do 11%. Elementy parkietu powinny być umieszczone w pomieszczeniu, w którym będzie on montowany co najmniej na 24 godziny przed instalacją. Zarówno w czasie układania, jak i po montażu, wilgotność względna w pomieszczeniu musi mieścić się w zakresie od 45 do 65%.

SPOSÓB UŻYCIA

Całą zawartość komponentu B (1 kg) dodać do wiadra z komponentem A (9 kg) i dokładnie wymieszać – najlepiej używając elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego – aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałożyć klej na powierzchnię przy użyciu szpachli. Następnie na rozprowadzonym kleju umieścić łączone elementy i dokładnie docisnąć.

Należy pamiętać, aby zostawić przy ścianach odstęp o szerokości 10mm.

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi od 800 do 1500 g/m².

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenie wyczyścić acetonem, utwardzony klej – usunąć mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia wynosi około 24-48 godzin.

UWAGI

Należy sprawdzić wilgotność podłoża przed ułożeniem parkietu, aby nie przekraczała zalecanych parametrów. Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu. W przypadku klejenia parkietu na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania po 7 dniach od zakończenia prac. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10 kg