

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-wood-p910-2k-dwuskładnikowy-klej-poliuretanowy-do-parkietow-p-783.html>

## Bostik WOOD P910 2K dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów

Dostępność

Na zamówienie

Kod EAN

5902232637618

Producent

Bostik

### Opis produktu

WOOD P910 2K jest uniwersalnym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do podłóg drewnianych. Nie zawiera rozpuszczalników, żywic epoksydowych i wody.

### ZASTOSOWANIE

Do klejenia parkietów mozaikowych, parkietów litych, parkietów wielowarstwowych, desek litych, mozaiki przemysłowej, 10 mm lamelek oraz bruku drewnianego RE/WE.

### RODZAJE POWIERZCHNI

Jastrzych cementowy i anhydrytowy, masa szpachlowa i samopoziomująca, podłoga kamienna, podłoże metalowe. **Nadaje się do podłóży z ogrzewaniem podłogowym.**

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne i suche, czyste, odtłuszczone, bez środków antyadhezyjnych. Należy sprawdzić wilgotność metodą CM. Dla jastrzychów cementowych wilgoć szczątkowa powinna wynosić do 2%, a z ogrzewaniem podłogowym do 1,8%; dla jastrzychów anhydrytowych do 0,5%, a ogrzewanych do 0,3% (wg pomiaru metodą CM).

Jeśli podłoże nie posiada odpowiedniej wilgotności, w zależności od jej poziomu należy użyć środka gruntującego jako bariery do odcinania wilgoci szczątkowej HYTEC P510 RENORAPID lub HYTEC E336 XTREM z piaskiem kwarcowym.

Wilgotność drewna powinna wynosić od 7% do 11%. Elementy parkietu powinny być umieszczone w pomieszczeniu, w którym będzie on montowany co najmniej na 24 godziny przed instalacją. Zarówno w czasie układania, jak i po montażu, wilgotność względna w pomieszczeniu musi mieścić się w zakresie od 45 do 65%.

### SPOSÓB UŻYCIA

Całą zawartość komponentu B (1 kg) dodać do wiadra z komponentem A (9 kg) i dokładnie wymieszać - najlepiej używając elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego - aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałożyć klej na powierzchnię przy użyciu szpachli. Następnie na rozprowadzonym kleju umieścić łączone elementy i dokładnie docisnąć. Należy pamiętać, aby zostawić przy ścianach odstęp o szerokości 10mm. Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.