

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostiks-best-klej-do-wykladzin-wynylowych-p-2.html>

## BOSTIK'S BEST - Klej do wykładzin winylowych

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>586,71 zł</b> |
| Cena netto  | <b>477,00 zł</b> |
| Producent   | <b>Bostik</b>    |

### Opis produktu

Klej dyspersyjny doskonały do przyklejania wykładzin z PVC, CV, pokryw bazujących na poliolefinach, wykładzin gumowych do grubości 3,5mm z lekko przeszlifowaną wewnętrzną częścią, linoleum oraz pokryw tekstylnych z różnymi warstwami wewnętrznymi. Do pokryw tekstylnych o dużych naprężeniach, zaleca się Bostik Power-Tex. Z powodu różnego poziomu jakości pokryw bazujących na poliolefinach, należy sprawdzić u ich producenta, czy Bostik's Best może być na nich stosowany. Klej jest odpowiedni do przyklejania pokryw z PVC na PVC.

#### Szczególne zalety:

- bez rozpuszczalników
- niska emisja substancji szkodliwych
- specjalny do klejenia PVC na nieabsorbujących podłożach
- łatwy w aplikacji
- bardzo szybko klejący
- krótki czas odparowania
- duża siła po całkowitym wyschnięciu

#### Dane techniczne:

**Baza:** System dyspersyjny

**Kolor:** Biały

**Lepkość:** Umożliwiająca łatwą aplikację

**Gęstość:** 1,15 g/cm<sup>3</sup>

**Czas otwarcia:** klejenie na mokro: średnio 10-15 min.

**Temperatura klejenia:** Zalecana: pomiędzy +15°C a +20°C.

**Czas łączenia:** 24 godziny

**Zastosowanie na podgrzewanej podłodze:** Nadaje się, należy zwrócić uwagę na zawartość wilgoci podłogi

GEV-EMICODE (Niemcy) EC 1 – bardzo niska emisja

GISCODE (Niemcy) D1 – bez rozpuszczalników zgodnie z niemiecką normą TGRS 600.

**Przepisy odnośnie materiałów niebezpiecznych:** Nie podlega

**Środki czyszczące:** przed połączeniem materiałów: woda

**Przechowywanie:** Chronić przed mrozem. Może być przechowywany przez 12 miesięcy.

#### Aplikacja:

Nakładać Bostik's Best równomiernie przy użyciu ząbkowanej szpachelki na powierzchnię podłogi. Nałożyć bardzo dokładnie warstwę kleju na wewnętrzną część pokrycia. Po upływie 30 – 40 minut, nałożyć kolejną warstwę kleju. Po upływie 24 godzin można rozpocząć uszczelnianie. Do klejenia gumowych podłóg należy użyć szpachelki typu B1.

### Przygotowanie podłoża:

Zgodnie z normą DIN 18365, podłoże powinno być: całkowicie suche, czyste, wolne od pęknięć oraz odporne na naciski. W razie konieczności należy specjalnie przygotować podłoże – użyć odpowiedniego Primera lub masy samopoziomującej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 21 kg