

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/hytec-p510-renorapid-grunt-poliuretanowy-bezrozpuszczalnikowy-p-795.html>

HYTEC P510 RENORAPID - grunt poliuretanowy bezrozpuszczalnikowy

Cena brutto	853,21 zł
Cena netto	693,67 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	4008373119417
Producent	Bostik

Opis produktu

HYTEC P510 RENORAPID jest gotowym do użycia gruntem poliuretanowym. Nie zawiera rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

Jako środek gruntujący do podłoży chłonnych i niechłonnych. Stosuje się również do wzmocnienia nierównych obrzeży jastrychów oraz jako warstwa szczepna do podłoży z pozostałościami starych, utwardzonych klejów. Ponadto preparat blokuje wilgoć kapilarną oraz wilgoć reszkową do maksymalnej wartości 4,5% metodą CM dla podłoży nieogrzewanych i do 3% CM dla ogrzewanych (odcięcie wilgoci nie dotyczy jastrychów anhydrytowych i magnezjowych). W przypadku zapraw szpachlowych można zrezygnować z użycia piasku, jeśli HYTEC P510 RENORAPID zostanie pokryty gruntem GRIP A936 XPRESS.

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrych cementowy, anhydrytowy, ksylolitowy i magnezjowy, asfalt lany, płyty kamienne, okładziny drewnianych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoża muszą być równe, czyste, bez pęknięć i zarysowań, odporne na naprężenia oraz zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jastrych anhydrytowy należy przeszlifować, a następnie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać przy pomocy wałka welurowego. W przypadku nanoszenia szpachli należy wyrównać warstwę masy wałkiem, aby uzyskać optymalne pokrycie oraz zamknięcie porów podłoża.

Gruntowanie: HYTEC P510 RENORAPID równomiernie rozprowadzić na podłożu. Wilgotną jeszcze powierzchnię posypać suchym piaskiem kwarcowym. Odpowiedni jako podkład również w przypadku naprawy starych i betonowych podłoży w obszarze dachu przed aplikacją Aqua Blocker/Aqua Blocker Liquid. Dalsze prace możliwe są po utwardzeniu warstwy HYTEC P510 RENORAPID (po około 2 godzinach).

Izolacja przeciwwilgociowa: HYTEC P510 RENORAPID należy nanieść dwukrotnie. Między aplikacją warstw konieczny jest odstęp czasowy wynoszący od 1-2 do maksymalnie 6 godzin. Wilgotną jeszcze powierzchnię należy równomiernie posypać suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie do nanoszenia piasku można na suchy HYTEC P510 RENORAPID zastosować GRIP A936 XPRESS.

W przypadku powierzchni bardzo obciążonych ruchem (zwłaszcza wózków widłowych) bądź też zapraw szpachlowych o dużej grubości, konieczne jest posypanie HYTEC P510 RENORAPID piaskiem. Po wyschnięciu gruntu (około 24 godziny) można przyklejać parkiet przy użyciu kleju hybrydowego lub PU.

NARZĘDZIA

Wałek welurowy, szpachla.

ZUŻYCIE

Jako grunt: ok. 150 g/m². Jako bariera przeciwwilgociowa: ok. 250-300 g/m² (nakładać w 2 warstwach w odstępie 1-2 godzin).

Baza: **poliuretan**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 11 kg