

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/klejenie-gumy-z-metalem-multibond-26-p-270.html>

MULTIBOND 26 - Klejenie gumy z metalem

Cena brutto	14,76 zł
Cena netto	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB260100
Kod EAN	5904257492135
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

MULTIBOND-26 przeznaczony jest do klejenia gumy z metalem szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Z powodzeniem można stosować go w produkcji okien i drzwi do przyklejania uszczelek, w serwisach naprawczych. Klej stosuje się w temperaturze pokojowej. Skleja również drewno, ceramikę, szkło, korek, skórę itp. W celu podniesienia wytrzymałości spoiny klej może być stosowany z 5% dodatkiem utwardzacza [MULTIBOND-22u](#).

Jednoskładnikowy klej, dobrze zwilżający podłoże. Łączy różne materiały ale szczególnie przeznaczony jest do łączenia gumy, pianek gumowych, EPDM, filcu, korka, skóry z metalami. Tworzy spoiny twardo-elastyczne. Służy do wykładzin, okładzin i uszczelek na podłożach ze stali i aluminium. 5-cio procentowy dodatek utwardzacza MULTIBOND-22u znacznie podnosi wytrzymałość kleju.

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju i innych materiałów o własnościach antyadhezyjnych. Do czyszczenia najlepiej nadaje się zmywacz MULTIBOND-61 lub -64.

Wykonanie klejenia:

- Klej przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Klej i materiały podczas klejenia powinny mieć temperaturę 18÷25°C.
- Łączone materiały dokładnie oczyścić: gumę zszorstkować papierem ściernym lub przy użyciu szlifierki i oczyścić z pyłu szczotką. Przed naniesieniem kleju materiały należy przemyć zmywaczem.
- Możliwie bezpośrednio po oczyszczeniu materiałów klej nanosić równomiernie pędzlem o krótkim i twardym włosiu dobrze wcierając w materiał.
- Na metal klej nanosi się dwukrotnie, a na gumę jeden raz, stosując czas otwarty ok. 20min.
- Po tym czasie złączyć elementy i natychmiast silnie sprasować pod ciśnieniem 3,5 MPa w ciągu 30 min w temperaturze pokojowej.
- Mieszanke kleju z utwardzaczem (jeśli był użyty) zużyć w ciągu 2-3h.

Baza: **kauczuk polichloroprenowy**

Kolor: **beżowy**

Wytrzymałość termiczna: **-20 +80 (100)°C**

Zużycie: **200-300g/m2**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 100 ml , 800 g , 4 kg